

RAY COLOR S. A. DE C. V.



HOJA TÉCNICA

PRODUCTO

ADITIVO STRECH (AUXILIAR PLASTISOL)

DESCRIPCIÓN

El **ADITIVO STRECH** es utilizado para dar mayor elongación a la tinta plastisol, se recomienda para impresiones sobre tela de licra.

Parámetros para Estampar

Substrato	100% licra y algunas mezclas que contengan licra.
Malla	24-90 h/cm. (60-230 h/in)
Tensión (Newtons)	M. 24 = 30 – 33 N M. 90 = 26 – 30 N
Esténcil Emulsión	Decafilm ACQ
Fuera de Contacto	ninguna
Tipo de Hule Para rasero	75 dureza Triple Dureza (60/90/60)
Forma del Hule	Afilada
Angulo del rasero	Variable, depende de lo requerido
Velocidad del rasero	Media
Gel (Temp.)	120° C (240° F)
Curado (Temp.)	160° C-180° C (320 -360° F)
Diluyente	3 % máx. (por peso)
Almacenaje	18-312° C(65-90° F) Evitar los rayos directos del sol.
Limpieza	Screen wash P

CARACTERISTICAS

- Excelente elongación
- Buena resistencia al lavado
- Adicionar a cualquier tinta plastisol

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- El curado completo es importante para la adhesión de la tinta

PREPARACION DE LA TINTA

- Se recomienda adicionarse entre un 10% y un 20% del aditivo stretch a la tinta plastisol.

Cualquier aclaración sobre el producto favor de comunicarse a **Ray Color S.A. de C.V.** (MÉXICO (52)-57182701, 56333346, 55383461, 55624469), (595)-9218280, (33)-36132868.

NOTA IMPORTANTE: La información contenida en este folleto representa lo mejor de nuestros conocimientos. Por favor realice sus pruebas antes de utilizar los productos, ya que el mal uso de los mismos no es nuestra responsabilidad. Para cualquier duda o aclaración favor de contactarnos.