

# RAY COLOR S. A. DE C. V.



## HOJA TÉCNICA

### PRODUCTO

### **IMPRACOLOR DLN** (BLANCO BASE AGUA)

#### DESCRIPCIÓN

El **IMPRACOLOR DLN** es una pasta base agua, la cual esta diseñada para el estampado sobre fondos oscuros. Puede ser pigmentada con Pigmentos Rayprint.

#### Parámetros para Estampar

<b>Substrato</b>	100% algodón. O mezcla Algodón -poliéster
<b>Malla</b>	32-55 h/cm. (81-140 h/in)
<b>Tensión (Newtons)</b>	M. 32 = 30 – 33 N M. 55 = 29 – 31 N
<b>Esténcil Emulsión Endurecedor</b>	Decafilm ACQ Reticulante RC-5
<b>Tipo de Hule Para rasero</b>	60 - 70 dureza
<b>Forma del Hule</b>	Redonda
<b>Angulo del rasero</b>	Variable, depende de lo requerido
<b>Velocidad del rasero</b>	Media
<b>Curado (Temp.)</b>	150ª C----- 5 MIN 160ª C----- 4 MIN 170ª C----- 3 MIN 180ª C----- 2 MIN 190ª C----- 1 MIN 200ª C----- 30 SEG
<b>Aditivos</b>	Ninguno
<b>Diluyente Y Retardante</b>	Color Lux 20-50 gr./Kg.
<b>Almacenaje</b>	18-32 ° C (65-90°F). Evitar los rayos directos del sol.
<b>Limpieza</b>	Agua y Screen Wash W

#### CARACTERISTICAS

- Es base agua.
- Estabilidad a esfuerzos mecánicos y químicos.
- No se precipita.
- Excelente Solidez.
- Ecológica.
- No contiene metales pesados.
- Económica.
- Mezclar perfectamente antes de usar.

#### PREPARACION DE LA TINTA

- |                     |                |
|---------------------|----------------|
| • Impracolor DLN    | 900 – 800 grs. |
| • Pigmento Rayprint | 100 – 200 grs. |
|                     | -----          |
|                     | 1000 grs.      |

Las tintas acuosas deben de ser mezcladas con un taladro y propela, cuando se les agregan auxiliares o colorantes.

Cualquier aclaración sobre el producto favor de comunicarse a **Ray Color S.A. de C.V.** (MÉXICO (52)-57182701, 56333346, 55383461, 55624469), (595)-9218280, (33)-36132868.

**NOTA IMPORTANTE:** La información contenida en este folleto representa lo mejor de nuestros conocimientos. Por favor realice sus pruebas antes de utilizar los productos, ya que el mal uso de los mismos no es nuestra responsabilidad. Para cualquier duda o aclaración favor de contactarnos.