

RAY COLOR S. A. DE C. V.



HOJA TÉCNICA

PRODUCTO

DORADO ULTRA SHIMMER DORADO GLITTER DORADO OSCURO SHIMMER (PLASTISOLES ESPECIALES)

DESCRIPCIÓN:

Las tintas **DORADO ULTRA SHIMMER, DORADO GLITTER Y DORADO OSCURO SHIMMER** contienen diamantinas en diferentes tamaños y formas:

Dorado Ultra Shimmer	polvo metálico.
Dorado Glitter	0,008 y 0,015in.Hex.
Dorado Oscuro Shimmer	0,008 in. Hex.

Parámetros para Estampar

Substrato	100% algodón, mezcla Algodón -poliéster
Malla (dorado ultra shim.)	10-31 h/cm. (25-78 h/in)
Malla (dorado glitter)	8-12 h/cm. (20-30 h/in)
Malla (dorado obs. Shim.)	10-31 h/cm. (25-78 h/in)
Tensión (Newton)	M. 8 - 12 = 32 – 35 N M. 10 - 31 = 30 – 35 N
Fuera de Contacto	Ninguna
Emulsión	Decafilm ACQ
Micras de la Emulsión	Ninguna
Forma del Hule	Afilada
Tipo de Rasero	75 dureza triple 70/90/70
Velocidad del Rasero	Medio
Temp. gel.	120° C(240° F)
Temp. Curado	160° C 177° C (325-350° F)
Aditivos	Ninguno
Diluyentes	3 % máx.
Almacenaje	18-32° C (65-90° F) evite rayos de sol
Limpieza	Screen wash P

CARACTERISTICAS

- Apariencia Brillosa
- Excelente Elongacion
- Excelente resistencia al lavado
- Apariencia de color metalico
- Al termofijar, la diamantina queda encapsulada.

RECOMENDACIONES

- Hacer pruebas antes de la producción
- Lavar en seco , no usar blanqueador o planchar en el área de impresión

Cualquier aclaración sobre el producto favor de comunicarse a **Ray Color S.A. de C.V.** (MÉXICO (52)-57182701, 56333346, 55383461, 55624469), (595)-9218280, (33)-36132868.

NOTA IMPORTANTE: La información contenida en este folleto representa lo mejor de nuestros conocimientos. Por favor realice sus pruebas antes de utilizar los productos, ya que el mal uso de los mismos no es nuestra responsabilidad. Para cualquier duda o aclaración favor de contactarnos.