

# RAY COLOR S. A. DE C. V.



## HOJA TÉCNICA

### PRODUCTO

### **BASE SOFT CLEAR** (TINTA PLASTISOL)

#### DESCRIPCIÓN:

La **BASE SOFT CLEAR** es utilizada en las tintas para cortar los colores, principalmente para la selección de color. Y da una textura suave a las tintas.

#### Parámetros para Estampar

<b>Substrato</b>	100% algodón, o mezcla
<b>Malla</b>	24-120 h/cm. (60-305 h/in)
<b>Tensión (Newton)</b>	M. 24 = 30 – 33 N M. 120 = 23 – 27 N
<b>Emulsión</b>	Decafilm ACQ
<b>Forma del Hule</b>	Afilada
<b>Tipo de Rasero</b>	75 dureza triple 70/90/70
<b>Velocidad del Rasero</b>	Medio Alto
<b>Temp. gel.</b>	120° C ( 240° F)
<b>Temp. Curado</b>	160°-177°C(320°-350°F)
<b>Aditivos</b>	Ninguno
<b>Diluyentes</b>	3 % máx.
<b>Almacenaje</b>	18-32° C (65-90° F) evite rayos de sol
<b>Limpieza</b>	Screen Wash P

#### CARACTERISTICAS

- Textura suave al tacto
- Resistencia al lavado
- Buena elongación
- Se puede mezclar diamantinas
- Se puede pigmentar la base
- Se adiciona para suavisar una tinta

#### PREPARACION DIAMANTINA

- |                       |          |        |
|-----------------------|----------|--------|
| • Base Soft Clear     | 800grs   | 850grs |
| • PC Diamantina 0.008 | 200grs   |        |
| • PC Diamantina 0.015 |          | 150grs |
|                       | -----    |        |
|                       | 1000 GRS |        |

#### PREPARACION TINTA A SUAVISAR

- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| • Tinta           | 900 grs.     |
| • Base Soft Clear | 100 grs. max |
|                   | -----        |
|                   | 1000 grs.    |

– tomar en cuenta que baja el tono del color real –

Cualquier aclaración sobre el producto favor de comunicarse a **Ray Color S.A. de C.V.** (MÉXICO) (52)-57182701, 56333346, 55383461, 55624469), (595)-9218280, (33)-36132868.

**NOTA IMPORTANTE:** La información contenida en este folleto representa lo mejor de nuestros conocimientos. Por favor realice sus pruebas antes de utilizar los productos, ya que el mal uso de los mismos no es nuestra responsabilidad. Para cualquier duda o aclaración favor de contactarnos.