

# RAY COLOR S. A. DE C. V.



## HOJA TÉCNICA

### PRODUCTO

### **BASE STRETCH** (TINTA PLASTISOL)

#### DESCRIPCIÓN:

La **BASE STRECH** puede ser utilizada para imprimir telas las cuales se requiere de elongación o impresión en lickra.

#### Parámetros para Estampar

<b>Substrato</b>	Lickra o mezclas con Poliéster y algodón
<b>Malla</b>	24-90 h/cm. (60-230 h/in)
<b>Tensión (Newton)</b>	M. 24 = 30 – 33 N M. 90 = 26 – 30 N
<b>Fuera de Contacto</b>	Ninguna
<b>Emulsión</b>	Decafilm ACQ
<b>Micras de la Emulsión</b>	Ninguna
<b>Forma del Hule</b>	Afilada
<b>Tipo de Rasero</b>	75 dureza triple 60/90/60
<b>Velocidad del Rasero</b>	Medio
<b>Temp. gel.</b>	120° C (240° F)
<b>Temp. Curado</b>	160° C-170° C (320° F-340°C)
<b>Aditivos</b>	Ninguno
<b>Diluyentes</b>	3 % máx.
<b>Almacenaje</b>	18-32° C (65-90° F) evite rayos de sol
<b>Limpieza</b>	Screen Wash P

#### CARACTERISTICAS

- Apariencia opaca.
- Excelente adhesión a la tela
- Tiene excelente elongación
- Excelente resistencia al lavado
- Adicionar Pigmentos Mixing para dar color.

#### RECOMENDACIONES ESPECIALES

- El curado completo es importante para la adhesión de la tinta en la tela.
- Hacer pruebas de curado antes de la producción. Un mal curado de la tinta da como resultado poca adhesión, baja durabilidad e incrementa la probabilidad de migración del colorante.
- Mezclar perfectamente antes de usar.
- No lavar en seco, no usar blanqueador o planchar el área impresa

Cualquier aclaración sobre el producto favor de comunicarse a **Ray Color S.A. de C.V.** (MÉXICO (52)-57182701, 56333346, 55383461, 55624469), (595)-9218280, (33)-36132868.

**NOTA IMPORTANTE:** La información contenida en este folleto representa lo mejor de nuestros conocimientos. Por favor realice sus pruebas antes de utilizar los productos, ya que el mal uso de los mismos no es nuestra responsabilidad. Para cualquier duda o aclaración favor de contactarnos.