

RAY COLOR S. A. DE C. V.



HOJA TÉCNICA

PRODUCTO

BASE FOMMY (TINTA PLASTISOL)

DESCRIPCIÓN

La **BASE FOMMY** esta desarrollada para crear una textura parecida al FOMMY elevada. La superficie de la tinta al tacto es muy suave.

Parámetros para Estampar

Substrato	100% algodón, mezcla Algodón -poliéster
Malla	24-43 h/cm. (60-110 h/in)
Tensión (Newton)	M. 24 = 30 – 33 N M. 43 = 30 – 33 N
Fuera de Contacto	1/16 inch
Emulsión	Decafilm ACQ ó Unifilm 3-D
Micras de la Emulsión	50-400 micras
Forma del Hule	Afilada
Tipo de Rasero	75 dureza triple 70/90/70
Velocidad del Rasero	Medio
Temp. gel.	104° C (220° F)
Temp. Curado	160° C 177° C (325-350° F)
Aditivos	Ninguno
Diluyentes	3 % máx.
Almacenaje	18-32° C (65-90° F) evite rayos de sol
Limpieza	Screen Wash P

CARACTERISTICAS

- El efecto de la **Base Fommy** tiene textura suave elevada y burbujea al termo fijarla.
- Proporciona resistencia y elongación con una excelente adhesión.
- Fácilmente imprimible sobre superficies claras y oscuras.
- Al aplicarlo en plano tiende a elevarse sin necesidad de una emulsión 3D.
- si requiere mas altura es necesario aplicar con 3D.
- Se da color con pigmentos PM.

PREPARACION DE LA TINTA

- **Se recomienda agregar de un 6 al 10 % max. de pigmento:**

• Base Fomy	940 grs.	900 grs.
• Pigmento PM	60 grs.	100 grs.
	-----	-----
	1000 grs.	1000 grs.

Cualquier aclaración sobre el producto favor de comunicarse a **Ray Color S.A. de C.V.** (MÉXICO) (52)-57182701, 56333346, 55383461, 55624469), (595)-9218280, (33)-36132868.

NOTA IMPORTANTE: La información contenida en este folleto representa lo mejor de nuestros conocimientos. Por favor realice sus pruebas antes de utilizar los productos, ya que el mal uso de los mismos no es nuestra responsabilidad. Para cualquier duda o aclaración favor de contactarnos.